

Produktdatenblatt

ABAKUS tegoWOOL BASIC ¹⁾

Produkteigenschaften

- Glasvlieskaschierte Mineralwolle-Dämmplatte WLF 035 ²⁾ für eine funktionale Dämmung mit untergeordneten optischen Ansprüchen
- Format: 100 × 62,5 cm – Kantenausbildung: stumpf
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärme- und Schallschutz von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten. In Großgaragen > 1000 m² Nutzfläche laut Garagenverordnung verwendbar.
- Schallabsorptionsgrad α_w bis 1,00
- Glasvlies naturfarben, eine nachträgliche farbliche Behandlung ist nicht möglich; optional: mit schwarzer Vlieskaschierung



Dicke [mm]	R-Wert* [m ² · K/W]	α_w	m ² / Bund
50	1,40	0,95	6,25
60	1,70	0,95	5,00
80	2,25	1,00	3,75
100	2,85	1,00	2,50
120	3,40	1,00	2,50
140	4,00	1,00	1,88
160	4,55	1,00	1,88
180	5,10	1,00	1,25
200	5,70	1,00	1,25

* Wärmedurchlasswiderstand R

¹⁾ OEM Rockfon gemäß jeweiliger Leistungserklärung


²⁾ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

Andere Dicken auf Anfrage lieferbar. Auch in Schwarz verfügbar.

Bundweise Abnahme. Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.

Befestigung

ABAKUS Systemkleber tegoWOOL



Produkt	Menge	Art.-Nr.
Systemkleber tegoWOOL	30 kg/Sack	599-000

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

